




## Сравнение Aqua PF-430 и Aqua IF-431

	<b>Aqua PF-430-Pigmentfüller</b>	<b>Aqua IF-431-1K-Isolierfüller</b>
<b>Позиционирование:</b>	1-компонентная грунтовка-заполнитель повышенной скорости высыхания для изолированных МДФ с пленкой и древесины с низким содержанием дубильных и смоляных веществ	1-компонентная грунтовка-заполнитель с высокой изолирующей способностью (против влаги и дубильных и смоляных веществ древесины) для МДФ, фанеры и массива. На МДФ: не требуется предварительная бесцветная изоляция.
Шлифование/ лакирование через	< 2 ч	3-4 ч
Шлифовальные свойства		
Изоляция дубильных и смоляных веществ		
Изоляция влаги на МДФ		
Лакирование водными лаками и PUR CL-240	да	да
Колерование	условно (различные варианты белого)	нет
Набухание МДФ	слабое	Очень слабое
Рабочая вязкость	ок. 25-30 сек по DIN6 в неразбавленном виде, нанесение краскопультom	ок. 30 сек по DIN6 в неразбавленном виде, нанесение краскопультom
Плотность	1,44 г/см <sup>3</sup>	1,44 г/см <sup>3</sup>
Запах	Типичный для водного лака	Легкий аммиачный