

Техническое описание
Артикул: 3882-3886, 3789

Aqua PB-006- Positivbeize

Позитивный бейц на водной основе без содержания воска.

Сфера применения

Для цветного оформления поверхностей, особенно из хвойных пород древесины, внутри помещений.

Технические параметры продукта

Вязкость:	ок. 11 сек вискозиметр 4 мм при 20°C по DIN 53211
Форма поставки:	емкость 1 л, 5 л, 20 л
Цвета:	3882 Aqua PB-006 Красно-коричневый конц. 3883 Aqua PB-006 Желто-зеленый конц. 3884 Aqua PB-006 Антрацит конц. 3885 Aqua PB-006 Белый конц.. 3886 Aqua PB-006 Бесцветный 3789 Aqua PB-006 Специальные оттенки

Свойства продукта

Продукт Aqua PB-006-Positivbeize – это современная система бейцев на водной основе.

Данные бейцы при разведении водой, а также благодаря возможности смешивания между собой позволяют придать поверхности древесины любой нужный оттенок.

Поверхность приобретает желаемый эффект уже после однократного нанесения.

Переработка

В зависимости от основания ошлифовать его наждачной бумагой 150-180. Затем тщательно удалить пыль. Сразу после шлифования нанести покрытие.

Для достижения наилучшего результата нанесения бейца, температура основания и помещения должна составлять от 15 до 25°C. Относительная влажность воздуха должна быть 50 - 65%, влажность древесины – 8 - 12%.

Высыхание позитивных бейцев должно протекать только при комнатной температуре.

Нанесение методом «сырое по сырому» производить при помощи краскопульты с налив-

ным стаканом или пульверизатора.

Указания

Перед применением тщательно перемешать, перерабатывать при постоянном перемешивании. Для смешивания и хранения использовать только стеклянные, керамические пластиковые емкости или емкости со специальным внутренним покрытием. Эффект покрытия сравним с покрытием воскодержущим бейцем. В отличие от воскодержущих бейцев позитивные бейцы могут быть залакированы с использованием NC, акриловых, PUR или Aqua лаков Remmers.

Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент очистить водой с чистящим средством сразу после использования.

Расход

Ок. 60-100 мл/м² при сыром нанесении.

Высыхание

1-4 ч в зависимости от количества нанесения при 23°C и относительной влажности воздуха 50%. Для достижения оптимального эффекта покрытия высыхание должно протекать при комнатной температуре.

Разведение

Для разведения использовать продукт Aqua PB-006 бесцветный.

Условия хранения

В оригинальной закрытой упаковке, в сухом прохладном, защищенном от мороза месте – не менее 12 месяцев.

Безопасность

Указания по опасности:

При попадании на кожу продукт может вызывать аллергические реакции.

Меры предосторожности:

Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать попадания на кожу. Надевать специальные защитные перчатки. Продукт оказывает раздражающее действие на кожу.

Продукт содержит:

Смесь из 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG-нр. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG нр. 220-239-6] (пропорция 3:1).

Утилизация

Остатки продукта утилизировать согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки отправить на вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. Класс опасности для воды: WGK 1

Маркировка

GefStoffV: Xi Раздражающий
GGVSE/ADR:

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

3882-TM-06-10

